

weberad démoulage base végétale

Agent de démoulage différé prêt
à l'emploi base végétal, formulé
majoritairement à partir de
composants végétaux



1000 l, 215 l, 20 l, 5 l

DOMAINE D'UTILISATION

- Bétons précontraints
- Préfabrication lourde
- Produit compatible avec un faible étuvage
- Compatible pour contact avec polystyrène

LIMITES D'EMPLOI

- Ne jamais employer pour la protection des banches lors de leur stockage prolongé.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Pour des supports spéciaux (type synthétique ou PU) ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière
- Avant toute utilisation, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- Pression d'application: 4 bar
- Buse recommandée: 010 (En cas de température inférieur à 10°C, l'utilisation d'une buse 015 est recommandée).

PERFORMANCES

- Densité : < 1,0
- Point éclair : > 90 °C
- Viscosité cinématique 40°C : > 20,5 mm²/s (cSt)
- Biodegradabilité : > 60% à 28 jours selon OCDE 301 F

+ PRODUITS

- ✓ Exempt de solvants aromatiques.
- ✓ Bels aspects de surface sans bullage, ni tache

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

- Conteneur de 1000 L / poids : 915 kg
- Fût de 215 L (livrés en quart de palette Europe) / poids : 219,65 kg
- Bidons de 20 L (palette à 26 bidons)
- Bidons de 5 L (palette à 96 bidons)

Conservation

- Duree de vie : 24 mois
- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

Couleur (pour les produits sans nuancier) : Jaune

Consommation

- Consommation moyenne: environ 50m²/l pour moule métallique.
- La consommation de ce produit dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		☹️
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹️☹️☹️
	COV	☹️
	BIODÉGRADABILITÉ	☹️
☹️ Critère favorable ☹️ Critère défavorable		

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

Date de parution : 09/02/2023
www.fr.weber

