

# INDICOL+

## Mortier-colle amélioré pour carrelage



### Avantages produit

**SOLS ET MURS INTÉRIEURS**

**SUPPORT NEUF**

**PRÊT À GÂCHER**

**TEMPS OUVERT ALLONGÉ (E)**

- Transfert de colle optimisé
- Confort de pose



#### WEB.DOP057

Déclaration des performances

#### CONSOMMATION

3 à 7 kg / m<sup>2</sup> en fonction du format du carreau, de son relief, du peigne utilisé et de la nature du support.

#### CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

#### COULEURS

Gris

#### PRODUITS ASSOCIÉS

- INDIPRIMAIRE
- INDIPRIMAIRE TS
- INDISPEC MAX
- INDIJOINT FIN
- INDIJOINT SOUPLE

**COLLES A CARRELAGE**

**C2 E**

Numéro de certificat  
69-281 MC 551  
<http://evaluation.cstb.fr>

Conforme au référentiel pour emplois spécifiques:  
- Rénovation sans primaire sur carrelage émaillé  
- Rénovation sans primaire sur dalles plastiques semi-flexibles



Destination



Supports neufs



Taux de gâchage  
6 à 6,5l



Durée de vie du mélange  
max. 4 h



Délai d'ajustement  
20 min



Ouverture au passage  
min. 24 à 48 h



Outils  
Malaxeur, Taloche crantée, Maillet



Délai de jointoiment  
min. 24 h



Température d'application  
+5 °C / +30 °C



3.668

**INDICOL+****CARACTÉRISTIQUES**

Mortier-colle pour carrelage sur supports neufs en sols et murs intérieurs.

Produit destiné à un usage professionnel, pour plus de précisions, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

Classe d'émissions dans l'air intérieur : A+

Produit certifié QB par le CSTB

**DOMAINES D'APPLICATION**

	MURS INTÉRIEURS	SOLS INTÉRIEURS
Chape et dalle flottante		•
Dallage sur terre-plein		•
Plancher intermédiaire		•
Ragréage P3		•
Plancher béton		•
Chape anhydrite		• <sup>(1)</sup>
Paroi béton	•	
Enduit de ciment	•	
Plaque de plâtre cartonnée	•	
Béton cellulaire	•	
Panneaux « prêts à carrelé »	•	
Ancien carrelage existant	•	• <sup>(2)</sup>
Peinture dépolie	• <sup>(2)</sup>	• <sup>(2)</sup>
Kit <b>INDISPEC MAX</b>	•	•
Traces de colle (acrylique, néoprène)		• <sup>(2)(3)</sup>
Carreau de brique	•	
Chape sèche		•
Ancienne dalle vinyle semi-rigide		• <sup>(2)</sup>

(1) après application d'**INDIPRIMAIRE**

(2) après application d'**INDIPRIMAIRE TS**

(3) après élimination des surépaisseurs de colle

**STOCKAGE**

12 mois à compter de la date portée sur l'emballage à l'abri de l'humidité, dans son emballage d'origine.

**MISE EN ŒUVRE****PRÉPARATION DES SUPPORTS**

Vérifier systématiquement l'adhérence des anciens supports existants pour pouvoir les conserver. Nettoyer soigneusement le support afin d'éliminer toutes traces de substances ou particules friables, mal adhérentes pouvant nuire à l'adhérence.

Si nécessaire, appliquer le primaire au rouleau en une couche continue, et laisser sécher.

Les supports doivent être propres, sains, secs, solides, stables et non sujets à des remontées ou traversées d'humidité (se reporter aux CPT ou DTU en vigueur).

**PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE**

Dans un récipient propre contenant 6 à 6,5 litres d'eau, verser le sac de mortier-colle **INDICOL+** en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène (avec un malaxeur électrique à vitesse lente de préférence). Laisser 5 minutes.

Le mortier-colle obtenu est utilisable environ 4 h.

**APPLICATION**

Appliquer **INDICOL+** à l'aide d'une spatule crantée adaptée au format et au relief des carreaux.

N'étaler qu'une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans la limite du temps ouvert (30').

La pose en double encollage sera nécessaire dans certains cas (pose à l'extérieur, formats de carreaux supérieurs à 20x20 cm). (Se référer aux DTU et CPT visant le type de pose concernée).

**POSE DES CARREAUX**

Poser les carreaux et les battre énergiquement à l'aide d'une batte ou d'un maillet.

Vérifier régulièrement le transfert de colle sur l'envers des carreaux.

**INFOS PRATIQUES****CONSOMMATION**

Exemples	Spatule C6 (dents carrées 6 mm)	Spatule C9 (dents carrées 9 mm)	Spatule demi-ronde (20 mm)
<b>Simple encollage</b>	3 kg/m <sup>2</sup>	4,5 kg/m <sup>2</sup>	5,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Double encollage</b>	4,5 kg/m <sup>2</sup>	6 kg/m <sup>2</sup>	7 kg/m <sup>2</sup>

**NETTOYAGE DES OUTILS**

Le produit frais se nettoie à l'eau.

**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ**

Le produit contient du ciment, qui en contact avec la sueur ou autres fluides corporels peut provoquer une réaction alcaline irritante et réactions allergiques sur des sujets prédisposés. Il convient d'utiliser des gants et des lunettes de protection. Produit destiné à un usage professionnel, pour plus de précisions, consulter la fiche de données de sécurité ou les instructions mentionnées sur l'emballage.