

GRAVITY

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA - ISO 13006 Bla GL

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLORED BODY - ISO 13006 Bla GL - GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORE DANS LA MASSE - ISO 13006 Bla GL
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT - ISO 13006 Bla GL - ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТООЛЩИНЕ - ISO 13006 Bla GL

 UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	Deviaz. val. medio % rispetto a dimens. di fabbricazione Ecart dimensionnel moyen en % par rapport aux dimensions de fabrication Deviation of the average size for each tile from the work size (%) Abweichung des Durchschnittswertes in % hinsichtlich der Produktionsgröße Отклонение средн. значения, % от производственных размеров > 410 cm ² +/- 0,6% <= 410 cm ² +/- 0,75%	$\pm 0,3\% \pm 1,5 \text{ mm}$
		Deviaz. val. medio % rispetto a dimens. di fabbricazione Ecart dimensionnel moyen en % par rapport aux dimensions de fabrication Deviation of the average size for each tile from the 10 test specimens (%) Ecart de valeur moyenne unitaire % en rapport à la valeur moyenne de 10 échantillons mesurés Abweichung des Durchschnittswertes der einzelnen Fliesen in % hinsichtlich des Durchschnitts von 10 getesteten Mustern Отклонение средн. значения, отдельной плитки относительно средн. значения 10 измеренных образцов +/- 0,5%	$\pm 0,3\% \pm 1,5 \text{ mm}$
	Rettolineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit Прямолинейность кромок	+/- 0,5%	$\pm 0,3\% \text{ MAX} \pm 1,5 \text{ mm}$
	Spessore / Thickness / Epaisseur/Stärke / Толщина	+/- 5%	$\pm 5\% \text{ MAX} \pm 0,5 \text{ mm}$
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность	+/- 0,5%	$\pm 0,3\% \pm 1,5 \text{ mm}$
	 Variazioni di tono. Shade variations. Variations de nuance. Tonvariations. Вариации оттенка		 V2 LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION LEICHTER ABWEICHUNG GERINGER ABWEICHUNG РЯДОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
	 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasserabsorption Водопоглощение	$\leq 0,5\% \text{ GRUPPO Bla UGL}$ $\leq 0,5\% \text{ GRUPPO Bla GL}$	$E \leq 0,1\%$
	 Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)	EN 101	> 6
	 Resistenza a flessione e forza di rottura Modulus of rupture and breaking strength resistance to the flexion and force of rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Прочность на изгиб Модуль жесткости	$S \geq 1300 \text{ N}$ $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$	$S \geq 1300 \text{ N}$ $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$
	 Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Verschleiß (Volumenverlust) Сопротивление глубокому истиранию	$\leq 175 \text{ mm}^3$	—
 Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieg der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к поверхностному истиранию	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entspricht der Herstellerangaben Как указано изготовителем	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5	
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Коэффициент линейного теплового расширения	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entspricht der Herstellerangaben Как указано изготовителем	Metodo disponibile Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Определется производителем	
 Resistenza allo shock termico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'alteration Kein Muster darf sichtbare Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый	
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость	Non devono presentare difetti visibili No sample must show visible defect Aucun carreau ne doit présenter de défaut Muster dürfen keine sichtbaren Schäden zeigen Не должны обнаруживать видимые дефекты	Ingelivo Frost proof Ingleif Fröstsicher Морозостойкость	
 Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Saure-und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Стойкость к бытовым химикатам	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'alteration Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Класс A-LA-HA	
 Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'alteration Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5	
 BCRA REP.CEC.6/81 DIN 51130 DIN 51097 ASTMC1028	Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coefficient de frottement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert Сопротивление скольжению. Средний коэффициент трения	BCRA REP.CEC.6/81 (NO LAPP - NO LEV)	$0,40 \leq \mu \leq 0,74$
		DIN 51130 $\geq R 9$ (NO LAPP - NO LEV)	R10 - R11
		DIN 51097 (NO LAPP - NO LEV)	R10: Classe B Class B Classe B Gruppe B Класс B
		ASTM C1028 (NO LAPP - NO LEV)	R11: Classe C Class C Classe C Gruppe C Класс C
		DCOF	$\mu \geq 0,42 \text{ dry}$