



INDI REBOUCHE RAPIDE

ENDUIT REBOUCHEUR

DOMAINE D'UTILISATION

DESTINATION :

INDI REBOUCHE RAPIDE est destiné aux comblements des trous, des fissures, des saignées. Il permet aussi d'effectuer des petits scellements ainsi que le collage de petits éléments en corniches, dalles de plafond en P.S.E. moulures et rosaces en staff.

DOMAINE D'APPLICATION :

Plâtre coupé ou lissé, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, béton banché et cellulaire, briques de terre cuite, bloc de béton aggloméré, enduit de ciment, anciens fonds et anciennes peintures.

CARACTÉRISTIQUES

IDENTIFICATION :

Composition : à base de plâtre naturel sélectionné, de charges minérales (poudre de marbre, etc.), de résines synthétiques et d'adjuvants.

Aspect : poudre de couleur blanche.
pH neutre.

TEMPS D'EMPLOI : environ 1 heure.

PRODUIT SEC :

Dureté shore C : 80 shore.

Valeur d'adhérence sur carreaux de plâtre : > 1 Mpa.

MISE EN PEINTURE : environ 24 heures.

CONSOMMATION : 1 kg par litre à combler.

TEMPÉRATURE D'EMPLOI : entre + 5°C et + 30°C.

CONSERVATION :

9 mois en emballage d'origine, fermé, à compter de la date indiqué sur le flanc du sac. Stockage à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol.

CONDITIONNEMENT :

Sacs 2 plis doublés polyéthylène de 5 kg.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

• Les fonds doivent être durs, sains, secs, propres et dépoussiérés conformément à la norme NF P 74 201. Pour les réfections sur des supports poudreux, il est recommandé d'appliquer un fixateur de fond afin de durcir le support.

• Pour les fissures et saignées, il est recommandé de les ouvrir au besoin avec un grattoir triangulaire, de les dépoussiérer et, si besoin, de fixer les fonds.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

E/P : 5 kg d'eau pour 10 kg de poudre.

Utiliser un récipient propre. Verser progressivement la poudre dans de l'eau propre, puis malaxer de façon à obtenir une pâte homogène plus ou moins épaisse en fonction de son utilisation, laisser reposer 5 minutes, rebattre la pâte avant utilisation.

APPLICATION :

• L'application s'effectue au couteau et à la lame à enduire. Pour la fonction rebouchage, bourrer la pâte à l'aide d'un petit couteau de peintre.

• Lisser la surface de l'enduit après son application. Vous pouvez le couper après durcissement et le poncer après séchage.

NETTOYAGE DES OUTILS :

A l'eau immédiatement après emploi.

RÉFÉRENCES TECHNIQUES :

Produit issu de fabrication industrielle automatisée, codée, numérotée, contrôlée, conforme aux normes AFNOR T 36-005 et T 30-608.