

# MONODECOR GM

BÂTI NEUF



## LES «PLUS» PRODUIT

- Enduit lourd grain moyen
- Finitions : gratté, rustique, rustique écrasé
- Convient en parois enterrées



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## ▼ ENDUIT MONOCOUCHE LOURD MACHINE

### DÉFINITION

Enduit monocouche OC3 d'imperméabilisation et de décoration des parois verticales extérieures et intérieures en maçonneries ou béton.

### SUPPORTS

#### Admissibles

- Maçonneries conformes au DTU 20.1 de blocs béton et briques (Rt3).
- Murs de béton banché (conformes au DTU 23.1).
- Sous-enduits :
  - TRADIDUR,
  - PARMUREX,
  - PARMUREX SANS POUSSIÈRE.

#### Exclus

- Supports anciens peu résistants.
- Maçonneries de blocs de béton cellulaire (Rt1) et maçonneries classées Rt2 (briques de type Monomur,...).
- Constructions hourdées ou enduites au plâtre.
- Supports exposés inclinés de plus de 10° par rapport à la verticale.

### CARACTÉRISTIQUES

#### Composition

Enduit hydraulique à base de :

- Ciment
- Chaux
- Sables
- Pigments minéraux
- Adjuvants spécifiques

### PERFORMANCES

- Type : OC3
- Résistance à la compression : CS IV
- Absorption d'eau à la capillarité : W2
- Réaction au feu : A1

### MISE EN ŒUVRE

#### Préparation des supports

- Sains, propres, dépoussiérés.
- Éliminer toutes traces de plâtre, de peinture...
- La planimétrie et l'aplomb des supports seront conformes aux exigences des DTU 20.1, 23.1.

#### Préparation du produit

- Dosage en eau : 4,3 à 5,4 litres par sac de 30 kg
- Temps de mélange machine : 5 mn
- Temps de mélange bétonnière : 5 mn

#### Matériel

##### Machine à projeter

- Pression pompe : 8 - 10 bars (eau).
- Respecter le volume de remplissage de la machine.

##### Bétonnière - Compresseur

- Compresseur de capacité mini 60 m3/h.
- Application au pot de projection : pression air de 4 à 6 bars.

##### Consommation

1,6 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur

- Épaisseur de référence pour le calcul des consommations (réf. CSTB) :
  - Gratté : 16 mm
  - Rustique / Rustique écrasé : 14 mm.

### APPLICATION

- Consulter «Application des enduits monocouches» page : 24

### CONDITIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux professionnels.
- L'emploi et la mise en œuvre du **MONODECOR GM** relèvent des dispositions DTU 26.1. et de la présente fiche technique.
- Avant application, humidifier le support.
- Ne pas appliquer sur supports gelés et en cas de risque de gel.
- Températures minimales d'application : + 5°C pour les teintes claires, +8°C pour les teintes soutenues.
- Au-delà de + 30°C, prendre des dispositions particulières.
- Le **MONODECOR GM** appliqué sur béton ou maçonnerie enduite ne peut pas recevoir un revêtement céramique.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

### CONDITIONNEMENT

- Sac de 30 kg.

### PALETTISATION

- Palette perdue houscée de 40 sacs soit 1,2 tonne.

### CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

### GARANTIE

- R.P. fabricant.

### DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- DTU 26.1, 20.1, 23.1.
- CSTB Certified.

**ASSISTANCE TECHNIQUE** : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

**Documentation Technique 2015** - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com).

ParexGroup S.A. / Département Façades - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex  
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78

**PAREXLANKO**