



PAREXLANKO

PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

**5076 PROLIFLUIDE
ANHYDRITE HP**

PASSEZ À LA HAUTE PERFORMANCE !

5076 PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP

MORTIER-COLLE FLUIDE

SPÉCIAL CHAPE ANHYDRITE

LES PRODUIT

- ▶ Application directe sans primaire
- ▶ Tous planchers chauffants : eau, réversible et PRE*
- ▶ Simple encollage jusqu'à :
 - 10 000 cm² sur plancher chauffant à eau et réversible
 - 2 200 cm² sur PRE*
- ▶ Remise en service rapide :
jointoiement 4 heures après mise en œuvre

* PRE : Plancher Rayonnant Électrique



P3 E2



TOUS PLANCHERS
CHAUFFANTS



ÉMISSION DE
POUSSIÈRES
RÉDUITE
ENVIRONNEMENT
& CONFORT



DOMAINES D'APPLICATION

- ▶ Chapes fluides anhydrite sous AT avec ou sans système de chauffage au sol à eau, réversible ou électrique

Plancher chauffant	Format maxi du revêtement céramique
Eau ou/et Réversible	10 000 cm ²
Électrique (PRE)	2 200 cm ²

▶ CONDITIONNEMENT

sac de 25 kg

▶ TAUX DE GÂCHAGE

5,25 à 5,75 litres
par sac de 25 kg

▶ CONSERVATION

6 mois à compter
de la date de fabrication

▶ CONSOMMATION

5 à 8 kg/m²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Temps ouvert allongé : 30 minutes
- ▶ Durée de vie en auge : 60 minutes
- ▶ Temps d'ajustabilité : 20 à 30 minutes
- ▶ Adhérence élevée : $\geq 2,5$ MPa
- ▶ Haute déformation transversale : > 2 mm



NOTRE SOLUTION COMPLÈTE SUR CHAPE ANHYDRITE

EN 4 ÉTAPES

LES AVANTAGES

► GAIN DE TEMPS

► REMISE EN SERVICE RAPIDE

5076 PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP s'applique sans primaire directement sur 190 SOLEXTRÊME. Avec une colle base ciment, le primaire est obligatoire !

► CONFORT

Application facile : la fluidité du mortier-colle évite le double encollage et la remontée de la colle entre les carreaux.

► SÉRÉNITÉ

Produits 100% compatibles : la chape, le ragréage et la colle sont de même nature : base anhydrite.



PRIMAIRISER
LA CHAPE



165
PROLIPRIM UNIVERSEL

1

Primaire d'adhérence
Idéal chape anhydrite



RAGRÉER
SI BESOIN



190
SOLEXTRÊME

2

Ragréage base anhydrite
Sans tension et sans retrait
De 1 à 30 mm en une seule passe
Fluide, autolissant et pompable
Régularité de prise de + 5°C à + 20°C



COLLER



5076
PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP

3

Mortier-colle fluide
Spécial chape anhydrite



JOINTOYER



5046
ELIT

4

Joint de carrelage déco
Souple, adapté aux planchers chauffants
Prise rapide
21 teintes



Les astuces pour un chantier réussi !

- **Bien préparer le support** : il doit être propre, sain et dépoussiéré.
- Vérifier systématiquement l'**humidité résiduelle** du support à la bombe à carbure. Elle devra être $\leq 1\%$ pour les locaux E1 et $\leq 0,5\%$ pour les locaux E2.
- Respecter les règles de **planimétrie** sous la règle de 2 m :
 - format $\leq 3\,600\text{ cm}^2$: 5 mm
 - format de $3\,600\text{ cm}^2$ à $10\,000\text{ cm}^2$: 3 mm.
- **Dépoussiérer** par aspiration les particules de poussière avant l'application du ragréage **190 SOLEXTRÊME** ou du mortier-colle **5076 PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP**.
- Protéger des **courants d'air** et du **soleil** pendant les 1^{ères} heures suivant l'application.



FICHE TECHNIQUE



COLLER SUR CHAPE
FLUIDE ANHYDRITE

Service Clients

0 826 08 20 20

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Renseignements Techniques

0 826 08 68 78

Service 0,15 € / min
+ prix appel



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
ParexGroup
et Ecofolio.

PAREXLANKO

PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

Parexlanko est la marque commerciale de ParexGroup S.A.

PAREXGROUP S.A. Département Colles & Sols

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : (33) 01 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur parexlanko.com



PAREXGROUP
Building expertise, together