

Panneau en laine de roche pour l'isolation thermo-acoustique support d'étanchéité

## ALPHATOIT

Panneau rigide en laine de roche de haute résistance mécanique. Revêtu d'un voile de verre pour les épaisseurs jusqu'à 95 mm.



### Solutions

Isolation thermo-acoustique support d'étanchéité pour toiture inaccessible  
Isolation thermo-acoustique support d'étanchéité sous protection lourde (laine de roche)

### Description

|   |             |
|---|-------------|
| Conductivité Thermique                                  | 0,039 W/m.K |
| Tolérance d'épaisseur                                   | T5          |
| Réaction au feu   | A1          |
| Absorption d'eau à court terme (Ws)                     | < 1         |
| Perméabilité à la vapeur (MU)                           | 1           |
| Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)                | 50,0        |
| Résistance à la compression (Cs(10))                    | 50 kPa      |
| Classe de compressibilité (20kPa à 80°C)                | B           |
| Classe de compressibilité (40kPa à 60°C)                | B           |
| Résistance à la traction perpendiculaire aux faces (Tr) | 10,0 kPa    |
| Stabilité dimensionnelle DS (70.90)                     | <5          |
| Certificat Acermi                                       | 03/018/344  |
| Numéro de la DoP  | 0001-18     |

## Références & Conditionnements

| Code article | Epaisseur (mm) | Rés. thermique (m <sup>2</sup> .K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | pan(Rlx)/paq | pan(Rlx)/pal | paq/pal | m <sup>2</sup> /pal | Disponibilité * |
|--------------|----------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------------|-----------------|
| 68790        | 60,00          | 1,5                                  | 1           | 1,2          | 36,00        | 36           | 1,00    | 43,20               | A               |
| 69390        | 70,00          | 1,75                                 | 1           | 1,2          |              | 32           |         | 38,40               | B               |
| 69391        | 80,00          | 2,05                                 | 1           | 1,2          |              | 28           |         | 33,60               | A               |
| 72726        |                | 2,05                                 | 1           | 1,2          |              |              |         |                     | X               |
| 69392        | 90,00          | 2,3                                  | 1           | 1,2          |              | 24           |         | 28,80               | B               |

\*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

Les panneaux de laine de roche sont conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livré sur palettes bois banderolées.

## Info-tri du produit

