


DESCRIPTIF

Les tubes et canalisations **PROLINEAR RCD REVÊTU PP** sont en polyéthylène haute densité PE100-RCD de couleur noire, revêtus d'une couche protectrice en polypropylène de couleur bleue, résistante aux rayures et aux impacts. Ils sont utilisés pour la réalisation de réseaux d'eau potable.

Cette nouvelle génération de tube de haute qualité combine les avantages du PE100-RD (résistance accrue aux désinfectants) et du PE100-RC (résistance accrue à la fissuration lente) :

- > Ils résistent à des conditions sévères en termes de désinfection (haute concentration en chlore, dioxyde de chlore, etc.) et de température.
- > Leur très haute résistance à la propagation lente de fissures autorise la réutilisation des matériaux en place pour le remblayage des tranchées – sans enrobage de sable - et contribue ainsi à la réalisation de chantiers plus respectueux de l'environnement



DOMAINES D'APPLICATION

Les tubes et canalisations **PROLINEAR RCD REVÊTU PP** sont utilisés pour la réalisation de réseaux enterrés d'adduction, de distribution et de branchement d'eau potable.

Ils conviennent à des travaux de création et de renouvellement des réseaux et apportent une sécurité supplémentaire face au risque de rayures pour certains types de travaux sans tranchée comme le forage dirigé ou l'éclatement.

NORMES ET CERTIFICATIONS

- Tube interne certifié à la Marque NF114 Groupe 2 Codes UP, WN et MP
- Certificat ACS
- Normes NF EN 12 201 et Règlement Marque NF114
- Dossier technique PROLINEAR RCD - PAS1075



GAMME ET CONDITIONNEMENT



BARRE

Tout SDR



COURONNE

SDR 13.6 – 11 – 9 – 7,4

DN25 au DN63 : Barre de 6m

DN25 au DN63 : Couronne de 50m

- La tolérance sur la longueur des tubes, mesurée à 20 (± 5) °C est de ± 1% quelque-soit le conditionnement (couronne, touret ou barre).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques dimensionnelles

DN (mm)	PN 16 SDR11 PE100		PN 20 SDR9 PE100		PN 25 SDR7,4 PE100	
	Ep. (mm)	Poids (kg/m)	Ep. (mm)	Poids (kg/m)	Ep. (mm)	Poids (kg/m)
25	3,0	0,220	3,0	0,220	3,5	0,250
32	3,0	0,280	3,6	0,326	4,4	0,390
40	3,7	0,431	4,5	0,510	5,5	0,610
50	4,6	0,670	5,6	0,790	6,9	0,950
63	5,8	1,06	7,1	1,26	8,6	1,49

La couche de protection en PP vient en surépaisseur du tube en PE100-RCD.

Propriétés types du matériau PE100-RCD

Propriétés types		PE100-RCD
Densité	kg/m ³	960
Résistance à la traction	MPa	≥ 19
Allongement à la rupture	%	≥ 500
Module d'élasticité court terme	MPa	1100
Coefficient de dilatation linéaire	mm/m°C	0,2
Conductivité thermique	W/m°C	0,4
Résistance minimale requise (MRS)	MPa	10
Contrainte de calcul long terme	MPa	8
Teneur en noir de carbone		> 2,0%
Plage de température		-20°C / +40°C
Full Notch Creep Test (FNCT)	80°C - 4MPa	> 8760 h
Essai d'écrouissage (SHT)	80°C – 300µm	> 50 MPa
Essai sur barre ronde fissurée (CRB)	23°C / 14mm / 12,5 MPa	> 1,5 10 ⁶ cycles
Durée de vie estimée de la canalisation		>100 ans

Détimbrage

Coefficient de détimbrage en fonction de la température	
Température	Coefficient de détimbrage
20°C	1
30°C	0,87
40°C	0,74

Facteur correctif, inférieur à 1, à appliquer à la PN d'un réseau lorsque les conditions de température d'exploitation diffèrent.

Ex : Une canalisation PN 16 véhiculant un fluide à 30°C aura pour pression de fonctionnement admissible (PFA) : $16 \times 0,87 = 13,9$ bars

Tenue à la pression

	Classe de pression (bar)		
	Pression de fonctionnement admissible (PFA)	Pression maximale admissible (PMA)	Pression d'épreuve admissible sur chantier (PEA)
PN 16	16	32	24
PN 20	20	40	30
PN 25	25	50	37,5


Classe de rigidité

Classe de rigidité	
	CR (kN/m ²)
SDR 7,4	317
SDR 9	162
SDR 11	83

Classe définissant la rigidité annulaire d'une conduite PEHD.

Marquage sur tube

Les tubes et canalisations **PROLINEAR RCD REVÊTU PP** sont constituées d'un tube interne certifié à la marque NF114, sur lequel est coextrudé une couche de protection en PP. Il possède un marquage métrique avec les informations minimales suivantes :



Contrairement à un tube uniquement conforme à la norme NF EN 12 201, un tube certifié à la Marque NF114 est fabriqué avec une matière 100% vierge de façon certaine et possède un marquage gravé à chaud sur le tube avec notamment les codes de traçabilité internationaux ISO du fabricant et de la matière première. L'interprétation de ces codes est disponible sur le site : www.traccoding.com.

Résistance améliorée aux désinfectants*

De nombreux essais réalisés auprès de grands exploitants d'eau ainsi que des essais au LNE ont montré une très haute résistance des tubes et canalisations **PROLINEAR RCD REVÊTU PP** vis-à-vis de l'action combinée d'une concentration importante d'oxydant (chlore ou dioxyde de chlore) et d'une haute température (boucle fermée à 40°C et 1ppm de ClO₂).

Résistance améliorée à la fissuration lente

Les tubes et canalisations **PROLINEAR RCD REVÊTU PP** répondent aux spécifications techniques de la norme NF EN 12 201 sur la caractérisation de la résistance améliorée à la fissuration lente des tubes. Dans des conditions d'essais similaires, un tube **PROLINEAR RCD** en PE100-RC aura des performances de résistance à la fissuration lente jusqu'à 30x plus importantes qu'un tube en PE100 'standard'.

AVANTAGES

- Résistance améliorée à la fissuration lente et aux poinçonnements
- Résistance améliorée aux désinfectants chlorés
- Insensibilité à la corrosion
- Respect de la saveur neutre de l'eau
- Faible coefficient de rugosité, peu de perte de charge
- Matériau recyclable préservant l'environnement
- Résistance aux chocs et aux UV
- Résistance à l'abrasion
- Résistance aux mouvements de terrains
- Légèreté facilitant la mise en œuvre
- S'adapte aux tracés difficiles

RACCORDEMENT ET MISE EN ŒUVRE

Les canalisations en PE100-RCD **PROLINEAR RCD REVÊTU PP** peuvent être assemblées par soudage en utilisant la technique de l'électrofusion (raccord électrosoudable) ou la technique de soudage bout à bout. Ces techniques de raccordement rendent le réseau auto-buté et permettent l'économie des butées béton ou systèmes de verrouillage aux changements de direction.

Le raccordement doit être précédé d'une étape de pelage de la couche de protection en polypropylène. Cette opération est réalisée avec un outil de spécial (outil de pelage). Lors de l'utilisation d'un raccord électrosoudable, peler la longueur d'emboîtement plus 1cm. Lors de la pose d'une prise de branchement, ôter la peau polypropylène sur la longueur du raccord plus 2cm. Dans le cas d'un raccordement par soudage bout-à-bout, peler l'extrémité du tube sur 3cm.



Les canalisations en PE100-RCD **PROLINEAR RCD REVÊTU PP** ont une excellente résistance à la fissuration lente qui les rend insensibles aux poinçonnements. Elles acceptent ainsi tout type de remblai issu de l'ouverture de la tranchée quel que soit sa granulométrie. Les éléments lourds ou tranchants pouvant écraser ou couper le tube devront être retirés du remblai. Grâce à leur très grande résistance aux rayures et aux impacts, elles conviendront aux techniques de pose sans tranchée les plus récentes (éclatement, forage dirigé...).

Dans le domaine public, les aspects réglementaires relevant du CCTG Fascicule 71 doivent être respectés. Ce dernier précise notamment des granulométries à respecter en fonction des diamètres afin d'assurer un compactage homogène et une stabilité de la tranchée sur le long terme.

Dans tous les cas il conviendra de se rapporter au guide de pose du STRPEPP disponible sur le site www.strpepp.org et à la réglementation en vigueur (Fascicule 71 pour le domaine public).

La durée de stockage à l'extérieur est limitée à 1 an.

Retrait et dilatation

Afin de limiter ces phénomènes, il convient d'effectuer des ondulations avec le tube en fond de fouille.

Rayon de courbure

La flexibilité du PE100 RCD revêtu PP autorise le cintrage du tube. Lors des changements de direction veuillez respecter les rayons de courbure minimum selon le tableau ci-contre.

	Rayon de courbure	
	20°C	0°C
SDR 7,4	20 DN	40 DN
SDR 9	20 DN	40 DN
SDR 11	20 DN	40 DN

LEXIQUE

PN (Pression Nominale) : C'est la valeur constante de la pression en bars maintenue dans une canalisation sur une durée de plus de 100 ans à une température de 20°C.

DN (Diamètre Nominal) : C'est le diamètre extérieur du tube PEHD. Le choix du DN dépend de la vitesse du fluide, du débit et des pertes de charge.

SDR (Standard Dimension Ratio) : Le rapport dimensionnel standardisé est un nombre arrondi qui exprime le rapport du diamètre nominal à l'épaisseur nominale ($SDR=DN/Ep.$).

PMA (Pression Maximale Admissible) : Pression maximale, y compris le coup de bélier, à laquelle la canalisation est capable de résister lorsqu'elle y est soumise de façon intermittente en service.

PFA (Pression de Fonctionnement admissible) : Pression hydrostatique maximale à laquelle la canalisation est capable de résister de façon permanente en service.

PEA (Pression d'Épreuve admissible sur chantier) : Pression hydrostatique maximale à laquelle la canalisation est capable de résister pendant un laps de temps relativement court afin d'assurer son intégrité et son étanchéité.

La responsabilité du Groupe ELYDAN ne pourrait être engagée en cas d'utilisation différente du produit et en cas de non-respect des conditions de pose.