

- ◆ délai d'ajustabilité : 30 minutes
 - ◆ temps d'attente pour faire les joints :
 - de 12 à 24 heures pour les carreaux poreux (absorption d'eau du carreau >3 %)
 - après 72 heures pour les carreaux non poreux ou sur SPEC et SEL
 - ◆ durcissement complet : de 8 à 15 jours
- Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.
- ◆ épaisseur de colle après pose des carreaux : de 1 à 4 mm

IDENTIFICATION

- ◆ composition : résines acryliques en dispersion, sables siliceux, adjuvants spécifiques
- ◆ densité de la pâte : 1,25

PERFORMANCES

- ◆ CE selon norme NF EN 12004
 - ◆ classe du produit : D2 ET
 - ◆ adhérence initiale : ≥1 MPa
 - ◆ adhérence après action de l'eau : ≥0,5 MPa
 - ◆ adhérence après action de la chaleur : ≥1 MPa
 - ◆ classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+
 - ◆ résistance aux températures : de -20 °C à +80 °C (sur produit sec)
- Ces valeurs sont des résultats d'essais en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier.
- ◆ poids maximal des carreaux : 30 kg/m²
 - ◆ résistance au glissement

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ◆ CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED
- ◆ DTU 52-2
- ◆ Cahiers des Prescriptions Techniques concernés
- ◆ NF EN 12004

RECOMMANDATIONS

- ◆ sur mur extérieur, limiter l'emploi à des formats de 300 cm² pour une hauteur maximale de 6 m (utilisation hors DTU)
- ◆ utilisation sur le système de protection à l'eau sous carrelage **weber.sys protec** et le système d'étanchéité liquide **weber.tec superflex® D2** :
 - temps d'attente pour réaliser le jointoiment : 72 heures
 - utilisation des locaux : 7 jours

PRÉPARATION DES SUPPORTS

supports neufs

- ◆ éliminer toute trace de graisse, d'huile ou de laitance
- ◆ sur supports friables et absorbants (certains enduits plâtre), appliquer une couche de **weber durcisseur surface** (séchage : de 3 à 4 heures)

supports anciens

- ◆ griffer ou poncer les peintures lisses (laques brillantes...)
- ◆ dépolir le carrelage
- ◆ éliminer toute trace de produits d'entretien

CONDITIONS D'APPLICATION

- ◆ température d'emploi : de +5 °C à +35 °C
- ◆ ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel, en plein soleil ni sur support chaud

APPLICATION

1

- ◆ malaxer **weber.fix premium** ² avant utilisation, pour le rendre plus maniable et faciliter son étalement
- ◆ sur ancien carrelage ou peinture poncés, appliquer une fine couche de **weber.fix premium** ² sur le support
- ◆ laisser sécher de 2 à 3 heures. Cela facilitera l'application ultérieure sur ce support lisse

2



- ◆ appliquer **weber.fix premium** ² sur le support avec une taloche, puis régler l'épaisseur avec une taloche crantée (choix de la denture selon le format du carreau et la planéité du support)

3

- ◆ en intérieur et sur support plan, **weber.fix premium** ² s'applique en simple encollage
- ◆ en extérieur ou sur support non plan, procéder à un double encollage

4



- ◆ mettre en place les carreaux
- ◆ exercer une forte pression pour chasser l'air et assurer un bon transfert de la colle

INFOS PRATIQUES

Unités de vente :

- ◆ seau de 17 kg (palette filmée complète de 32 seaux, soit 544 kg)
- ◆ seau de 10 kg (palette filmée complète de 44 seaux, soit 440 kg)
- ◆ seau de 5 kg (palette filmée complète de 75 seaux, soit 375 kg)
- ◆ seau de 2 kg (conditionné par carton de 8x2 kg, palette filmée complète de 160 seaux, soit 320 kg)

Format de la palette : 80x120 cm

Couleur : blanc

Outils : truelle, peigne ou taloche crantée

Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Consommation : elle dépend du format et du relief du carreau, du mode d'encollage et de la taloche crantée utilisée (cf. CPT et DTU)

Carreau	Taloche crantée	Consommation moyenne
≤ 500 cm ²	dents triangulaires 6 x 6 mm	simple encollage 1,7 à 2 kg/m ²
> 500 cm ²	dents carrées 6 x 6 x 6 mm	simple encollage 2,5 kg/m ²
		double encollage 3 kg/m ²

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

