

Isomob 32 R

Rouleau hautes performances en laine de verre pour l'isolation des murs à ossature bois



MURS PAR L'INTÉRIEUR



Rouleau semi-rigide en laine de verre, revêtu d'un voile confort. Prédécoupé à une largeur spécialement étudiée pour les entraxes de 0,6 m des murs à ossature bois, il s'intègre sans découpe entre les bois d'ossature.

AVANTAGES

- Excellentes performances thermo-acoustiques
- Rigidité et tenue mécanique
- Calage facile entre les montants
- Réaction au feu
- Découpe facilitée grâce au surfaçage quadrillé

SOLUTION

- Isolation des murs des maisons ossature bois

CARACTÉRISTIQUES

Isolant thermique certifié : 05/018/384

Déclaration des performances (DoP) : 0001-12



| | Code | Niveau | Unité |
|------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|
| Conductivité thermique | λ D | 0,032 | W/(m.K) |
| Tolérance d'épaisseur | d | T3 | |
| Réaction au feu | Euroclasse | A2-s1,d0 | |
| Absorption d'eau à court terme | WS | < 1 | kg/m ² en 24 h |
| Transmission de la vapeur d'eau | MU | 1 | |
| Résistance à l'écoulement de l'air | AFr | 15 | kPa.s/m ² |

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

| Réf. | R _D | Ep. | Lon. | Larg. | Cond. | | | | Dispo. | | |
|--------|--------------------|-----|------|-------|-----------|-----------|-----------------------|---------|---------------------|---------------------|---|
| Isover | m ² K/W | mm | m | m | rlx/colis | colis/pal | m ² /colis | rlx/pal | m ² /rlx | m ² /pal | A |
| 67318 | 4,50 | 145 | 2,70 | 0,575 | 2 | 24 | 3,10 | 48 | 1,55 | 74,52 | A |
| 67298 | 3,75 | 120 | 3,00 | 0,575 | 2 | 30 | 3,45 | 60 | 1,72 | 103,50 | A |

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement : Les produits sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle

S'intègre au système

OPTIMA Murs

isolants & systèmes

