

Isomob 35 R

Rouleau en laine de verre pour l'isolation des murs à ossature bois



MURS PAR L'INTÉRIEUR



Rouleau semi-rigide en laine de verre à dérouler revêtu d'un voile confort. Prédécoupé aux largeurs standards des entraxes des murs de MOB, il s'intègre sans découpe entre les bois d'ossature.

AVANTAGES

- Excellentes performances thermo-acoustiques
- Bonne tenue mécanique
- Confort de pose
- Calage facile entre les montants
- Découpe facilitée grâce au surfaçage quadrillé

SOLUTION

- Isolation des murs des maisons ossature bois

CARACTÉRISTIQUES

Isolant thermique certifié : 03/018/340

Déclaration des performances (DoP) : 0001-12



	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ D	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T2	
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Absorption d'eau à court terme	WS	<1	kg/m ² en 24 h
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	7	kPa.s/m ²

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	R _D	Ep.	Lon.	Larg.	Cond.				Dispo.		
	m ² K/W	mm	m	m	rix/colis	colis/pal	m ² /colis	rix/pal	m ² /rix	m ² /pal	
68250	6,25	220	2,40	0,575	2	30	2,76	60	1,38	82,80	A
68239	5,70	200	3,00	0,575	2	30	3,44	60	1,72	103,50	A
68237	4,55	160	3,70	0,575	2	30	4,24	60	2,12	127,65	A
85117	4,10	145	3,40	0,365	3	30	3,72	90	1,24	111,69	A
67330	4,10	145	3,40	0,575	2	30	3,91	60	1,95	117,30	A
85115	3,40	120	3,90	0,365	3	30	4,27	90	1,42	128,12	A
67319	3,40	120	3,90	0,575	2	30	4,48	60	2,24	134,55	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

S'intègre au système

OPTIMA Murs

isolants & systèmes

