

# SINTOBOIS Mastic à bois DUR sans styrène

**SINTO®**

Teinte	Conditionnement	Référence
Chêne	Boîte 550 gr	33501
	Boîte 1,040 kg	23502
Chêne moyen	Boîte 550 gr	33511
	Boîte 1,040 kg	23512
Sapin	Boîte 550 gr	33581
	Boîte 1,040 kg	23582



## DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic bi-composants sans styrène rigide pour réparer, restaurer, boucher, coller le bois et ses dérivés.
- Grande résistance mécanique permettant la reconstitution des angles, des arêtes vives, des pieds de chaise ou tables, charnières ....
- Grande facilité d'application.
- Forte résistance mécanique.
- Excellente adhérence sur bois.
- Applicable en intérieur et extérieur.
- Excellent garnissant.
- Possibilité de coffrage pour reconstituer un défaut important sans retrait.
- Prise rapide.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Aspect</b>	Pâteux
<b>Teintes</b>	Chêne-Chêne moyen-Sapin
<b>Type de liant</b>	Polyester
<b>Durcisseur</b>	Péroxyde de dibenzoyle
<b>Densité</b>	1,04
<b>Point éclair</b>	31°C
<b>Temps de travail</b>	4 minutes à 20°C pour 4% de durcisseur
<b>Ponçable et recouvrable</b>	20 à 25 minutes à 20°C pour 4% de durcisseur Grain P80 à sec
<b>Température d'application</b>	10 à 30°C
<b>Conservation</b>	12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

## MISE EN OEUVRE

### PREPARATION DU SUPPORT

- Poncer et dépolir le support.
- Pour reconstituer une partie de grande taille ajouter des pointes afin de consolider la réparation. Réaliser un coffrage si nécessaire, par exemple avec du bois recouvert de cire ou de scotch.

### APPLICATION

- Mélanger 100g de mastic avec 4g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe pour un grain de café).
- Si vous souhaitez une teinte sur mesure, mélanger au préalable différentes teintes de mastic sintobois entre elles ou colorer le avec des colorants en poudre ou des colorants universels pour peintures (à base organique).
- Appliquer à l'aide d'une spatule ou d'une cale métallique.

### FINITION

- Après ponçage à sec, le produit peut recevoir tous types de finition : cires, vernis, colorants et peintures.
- Après 24 heures le produit peut être raboté, percé, travaillé à l'aide de tous les outils à bois traditionnels ou machines-outils.

### NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone, alcool.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS  
Parc d'activités de Napollon  
15 rue du Plantier  
13676 Aubagne Cedex (France)  
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60  
[www.sinto.fr](http://www.sinto.fr) [www.sintoshop.fr](http://www.sintoshop.fr)



**SINTO**<sup>®</sup>

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.