

## PEINTURE SATIN POUR MURS ET PLAFONDS



Peinture satinée en phase aqueuse  
pour travaux courants



EU Ecolabel: FR/044/013

- Bonne opacité.
- Bonne blancheur.
- Facile d'application

### DOMAINE D'APPLICATION

|                  |  |
|------------------|--|
| Domaine d'emploi | Intérieur.<br>Finition pour la décoration de surfaces murales.   |
| Subjectiles      | Enduits en plâtre et matériaux dérivés du plâtre à épiderme cartonné, enduits au mortier de liants hydrauliques, parements de béton, dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes au NF DTU 59.1.(NF P 74-201-1 et 2).<br>Anciennes peintures bien adhérentes sur supports cités ci-dessus. |

### CARACTÉRISTIQUES

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Classification:         | AFNOR, Famille I – Classe 7a2  |
| Liant :                 | Résine synthétique en phase aqueuse.   |
| Pigment :               | Dioxyde de titane rutile.  |
| Solvant :               | Eau.   |
| Degrés de brillant :    | Brillant spéculaire final : 6 -12 GU valeur à 60° selon la norme NF EN ISO 2813.<br>Satin. |
| Densité moyenne :       | Blanc : 1.30 ± 0,05  |
| Extrait sec en poids :  | Blanc : 49 % ± 2   |
| Extrait sec en volume : | Blanc : 34 % ± 3   |

COV: Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/a) :3 0g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1g/l.

Résistance à l'abrasion humide : Classe 2 selon NF EN 13300 après 28 jours de séchage.  
(perte d'épaisseur du film  $\geq 5\mu\text{m}$  et  $< 20\mu\text{m}$  après 200 frottements).

Emission dans l'air intérieur\* : A+

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .

## RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

---

|   |  |
|---|--|
| Conservation                            | Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.  |
| Bases                                   | Blanc, bases W05 et N00.   |
| Mises à la teinte                       | Teintes réalisables avec le système machine à teinter SIKKENS.   |
| Outils                                  | Brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm ou polyamide texturé 12 mm, pistolet pneumatique et Airless (pression 120-150 bars – buse: diamètre 0.015 à 0.021 pouces, angle 40° à 60°).<br>Prêt à l'emploi.<br>Dilution éventuelle avec de l'eau pour application pistolet : maximum 5 %. |
| Nettoyage des outils                    | Eau aussitôt après usage.  |
| Rendement                               | Pratique par couche : environ 9 -11 m <sup>2</sup> /litre.<br>Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de la surface et de l'absorption du support du mode d'application et du pourcentage de dilution.   |
| Temps de séchage à :<br>23°C et 50% H.R | Sec au toucher : environ 1 heure.<br>Recouvrable : environ 6 heures.<br>La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.   |

## MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

---

|                 |  |
|-----------------|--|
| Mise en œuvre   | Respect des conditions et prescriptions définies par le NF DTU. 59-1. (NF P 74-201-1 et 2).<br>Exécution des travaux avant mise en peinture pour rendre le support apte à l'application d'une peinture en phase aqueuse.<br>En intérieur, appliquer par une température comprise entre + 8°C et + 35°C et une hygrométrie inférieure à 70 % HR.  |
| Conseils utiles | Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité.<br>Sur béton et enduit hydraulique, prévoir un enduit pelliculaire.<br>Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.   |
| Sécurité        | Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet ( <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> fournisseur Akzo Nobel) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.<br>Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat. |

## SYSTÈMES D'APPLICATION

Après travaux préparatoires et d'apprêt conformément au NF D.T.U 59.1

### Travaux neufs :

Supports à base de liants hydrauliques, enduits en plâtre et matériaux dérivés du plâtre 1 couche **PRIMAIRE POUR MURS ET PLAFONDS**  
1 à 2 couches **PEINTURE SATIN POUR MURS ET PLAFONDS**<sup>1</sup>

Supports poreux ou légèrement pulvérulent 1 couche **PRIMAIRE POUR MURS ET BOISERIES**  
1 à 2 couches **PEINTURE SATIN POUR MURS ET PLAFONDS**<sup>1</sup>

### Travaux d'entretien :

Ancien fond de peintures bien adhérent et en bon état Eventuellement retouches ou 1 couche générale de **PRIMAIRE POUR MURS ET PLAFONDS**  
1 ou 2 couches **PEINTURE SATIN POUR MURS ET PLAFONDS**<sup>1 2</sup>

Ancien fonds de peinture en mauvais état, anciens vernis pelliculaires ou autres revêtements incompatibles Après remise à nu du support se reporter aux systèmes « travaux neufs ».

<sup>1</sup>: Selon classe de finition recherchée et sous réserve des préparations comme définies par le NF DTU 59-1 : B = 2 couches, C = 1 couche.

<sup>2</sup>: Dépend du changement de couleur demandé.

## RECOMMANDATIONS ÉCOLABEL EUROPÉEN

- Éviter le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Optimiser l'estimation de la quantité de peinture nécessaire en utilisant la formule ci-dessous :
$$\frac{\text{surface à peindre (m}^2\text{)}}{\text{rendement (}\frac{\text{m}^2}{\text{L}}\text{)}} \times \text{nbre de couches} = \text{nbre de litres nécessaires}$$
- Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de la surface et de l'absorption du support et du mode d'application.
- Ramener les pots dans un de nos points de vente doté du service de reprise des déchets ou dans une déchèterie habilitée à recevoir les déchets de peintures (pour les particuliers).
- Lire attentivement les informations de sécurité disponibles sur l'emballage et consulter la section 8 de notre fiche de données de sécurité pour le choix des protections individuelles.
- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi, en minimisant la quantité d'eau utilisée.
- Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus de nettoyage et la peinture non utilisée dans l'évier, les toilettes, la poubelle ou les égouts. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte des résidus de nettoyage.
- Avant ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité dans un endroit bien ventilé.
- Après ouverture stocker dans les conditions énoncées ci-dessus, dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.
- L'attribution de la certification Ecolabel Européen concerne uniquement le produit en teinte blanche.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France SA – 29 rue Jules Uhry – 60160 Thiverny- R.C.S. Compiègne B 572 075 646 01154